



SECURA MAX

PL

- > Doskonałe izoluje podłogę od zimna
 - najwyższy współczynnik oporu cieplnego
- > Wyrównuje punktowe nierówności podłoża – do 5,0 mm
- > Poprawia komfort akustyczny
 - bardzo wysoki poziom izolacji akustycznej
- > Materiał – XPS

DE


- > Die Unterlage isoliert den Boden vor Kälte hervorragend – der größte Wärmewiderstandswert
- > Es gleicht die Unebenheiten sehr gut aus – bis 5,0 mm
- > Verbessert den akustischen Komfort – sehr hohe Trittschalldämmung
- > Material – XPS

EN

- > Perfectly insulates the floor from cold
 - the highest level of thermal resistance
- > It levels the substrate very well – up to 5,0 mm
- > Improve the acoustic comfort
 - very high level of acoustic insulation
- > Material – XPS

FR

- > La sous-couche avec le coefficient thermique le plus élevé
- > Égalise très bien les irrégularités du sol – 5,0 mm
- > Le gain en bruit de choc très élevé, réduction du transfert du bruit vers les pièces adjacentes
- > Matériau – XPS



Parametry techniczne / Technical Parameters / Technische Parameter / Paramètres techniques

MMFA	Wartość / Value Wert / Valeur	Klasa / Class Klasse / Classe	Jednostka / Unit Einheit / Unité	Metoda badań / Test Method Prüfverfahren / Méthode d'examen
T Grubość / Thickness / Materialstärke / Épaisseur	6 +/- 0,4		[mm]	EN 823:2013
L Długość / Length / Länge / Longueur	790 +/- 5%		[mm]	EN 822:2013
W Szerokość / Width / Breite / Largeur	590 +/- 5%		[mm]	EN 822:2013
q Prostokątność / Squariness / Rechtwinkligkeit / Rectangularité	≤4	-	[mm/m]	EN 824:2013
S Płaskość / Flatness / Ebenheit / Platitude	≤1	-	[mm/m]	EN 825:2013
AW Masa powierzchniowa / Surface mass / Gewicht / Masse surfacique	0,150 +/- 10%		[kg/m ²]	EN ISO 23997:2012
RWS Poprawa akustyczna / Reflected walking sound / Gehrschall / Gain en bruit aérien	9 +/- 2		[%]	CEN/TS 16354:2013, EPLF 021029-3
IS Izolacja akustyczna / Impact sound improvement / Trittschall / Gain en bruits de choc	20 +/- 2		[dB]	EN ISO 10140:2007
CS Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength compression / Druckfestigkeit Kompressions / Résistance à la compression	80 +/- 10%	CS2	[kPa]	EN 826:2013
CC Statyczna wytrzymałość na ściskanie / Static compressive strength / Statische Druckfestigkeit / Contrainte statique	-	-	[kPa]	EN 1606:2013
DL Dynamiczna wytrzymałość na ściskanie / Dynamic compressive strength / Dynamische Druckfestigkeit / Contrainte dynamique	>250 000	-	DL3	EN 13793:2014
PC Wyrównywanie nierówności podłoża / Punctual conformability / Unebenheitsausgleich / Compensation d'aspérités	5,6 +/- 10%	PC3	[mm]	EN ISO 868:2005
TR Opór cieplny / Thermal Resitance / Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0,19 +/- 0,003		[m ² K/W]	EN 12664:2002
SD Wartość sD / sD-value / Feuchteschutz sD-Wert / Valeur SD	-	-	[m]	EN 12086:2013
RLB Odporność na uderzenie (test kulki) / Resistance to Large Ball / Schutz bei fallenden Gegenständen / RLB	≤1600	-	RLB3	EN 438-2:2016
RTF Klasa niepalności / Reaction to fire / Brandverhalten / Classement au feu	-	-	-	EN 13501-1:2010

Parametry logistyczne / Logistic Parameters / Logistische Parameter / Paramètres logistiques

	Op. jednostkowe / Packaging Unit / Verpackungseinheit / Unité d'emballage	Paleta / Pallet / Palette / Palette
Forma / Form / Form / Forme	Płyta/Sheet/Platte/Dalle 6 m ²	300 m ²
Masa / Weight / Gewicht / Poids	0,9 kg +/- 10%	76 kg +/- 10%
Wymiary / Sizes / Abmessung / Dimensions	790x590x78 mm	1200x800x2250 mm

Inne / Other / Andere / Autres

Kod celny / Customs tariff number / Zolltarifnummer / Code des douanes	39211100
Klasyfikacja odpadów / Waste key / Abfallschlüssel / Classification des déchets	170604
Recykling / Recycling / Recycling / Recyclage	tak / yes / ja / si
Certyfikaty / Approvals / Zulassung / Certifications	EN 16354:2018

